

Alkalmazandó rétegrendek a helyreállítások során

1. Gyűjtő utak rétegrendje:

- 30 cm vtg tömörített kőagyazat – útalap
- 10 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 15 cm vtg CKT
- 5 cm vtg JU vagy K típusú aszfalt alsó réteg
- 4 cm vtg AC 11-es kopóréteg

2. Szilárd burkolattal – aszfalttal – ellátott utak rétegrendje:

- 20 cm vtg tömörített kőagyazat – útalap
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 5 cm vtg AC 11-es kopóréteg

3. Díszburkolattal ellátott utak rétegrendje:

- 20 cm vtg kőagyazat (kapubehajtóknál 25 cm vtg)
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 4 cm vtg 0,5-ös szemszerkezetű fektető ágyazat
- eredetivel megegyező szegély
- eredetivel megegyező burkolóanyag

3/A.

- 8 cm vtg kőburkolat (ökogreen díszburkolat)
- 3 cm vtg ágyazó homok
- 15 cm vtg CKT cement stabilizáló útalap
- 20 cm homokos kavics ágyazat
- 46 cm össz pályaszerkezet vastagság

4. Szilárd burkolattal – felületi zárással – ellátott utak:

- 20 cm vtg tömörített kőagyazat – útalap
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 2 rtg felületi zárás

5. Murvás utak:

- 20 cm vtg tömörített kőagyazat – útalap
- 8 cm vtg kiékelés kőanyaggal 12/20

6. Földes utak:

A bontást követően eredeti állapotnak és szintnek megfelelően történő helyreállítás.

7. Díszburkolattal ellátott járdák rétegrendje

- 15 cm vtg kőagyazat (kapubehajtóknál 25 cm vtg)
- 5 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 4 cm vtg 0,5-ös szemszerkezetű fektető ágyazat
- eredetivel megegyező szegély
- eredetivel megegyező burkolóanyag

7/A.

- 8 cm vtg kőburkolat (ökogreen díszburkolat)
- 3 cm vtg ágyazó homok
- 15 cm vtg CKT cement stabilizáló útalap
- 20 cm homokos kavics ágyazat
- 46 cm össz pályaszerkezet vastagság

8. Aszfalttal ellátott járdák rétegrendje:

- 15 cm vtg kőagyazat (kapubehajtóknál 25 cm vtg)
- 5 cm vtg kiékelés kőanyaggal
- 6 cm vtg beton
- eredetivel megegyező szegély
- 4 cm vtg AC4-es vagy AC8-as aszfalt